

環境製品



吹き付けるだけで驚きのグリップ力 つるっとガード



「
超速乾・簡単手軽なエアスプレータイプの防滑塗料です。
」

様々な素材に 使える防滑塗料

金属や大理石など様々な素材に吹き付け可能で、
吹き付け直後から強いグリップ力を発揮します。

つるっとガードを 利用するメリット

1缶で約0.8～1.2㎡吹き付け可能(2回塗りの場合)。
低コストで経済的に滑りを防止します。

明日へ繋ぐ、未来に繋ぐ

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

概要

滑り易い玄関タイルや浴槽、脚立や立ち馬などのステップへ滑り止め塗料を吹き付けるだけで、簡単に安全が確保されることを目的とした滑り防止塗料です。

特長

超速乾・簡単手軽な滑り止め対策

- 表面は30分位で乾燥するので、続けて2回目を吹き付ければ仕上がり。

効果は約2～3年持続

- 一缶で約0.8～1.2㎡の広さへ2度塗りが可能で、一般家庭の玄関先や、浴室のタイルなどにも効果的です。

様々な素材に使用可能

- 御影石や天然石、磁器タイルとの密着にも優れ、アルミ製の脚立といった金属面にも使うことができます。

- このような場所に吹き付けると効果的です



使用上の注意

【使用方法】

1. 天気の良い日を選んで塗ってください。タイル表面が5℃以下になる場合や多湿度時の施工を避けてください。
2. 塗る面を洗浄剤(洗剤・薬品等)や高圧水洗などで洗浄し、ゴミ、油分、その他の汚れを除去してください。石、タイル、および目地は充分に乾燥させてください。
3. 塗料が付着して困る箇所は、あらかじめ新聞紙・マスキングテープなどで覆っておいてください。
4. 塗料の成分(陶磁器片・粒状ビーズなど)が沈殿していますので、必ず使用前に上下に約1分ほどよく振ってください。
5. キャップを取り、容器を床において噴射口をウエスやビニール袋などでおいしパーを一旦下まで強く押すと、「パチン」と音かして、中の硬化剤容器に穴があき、容器内で硬化剤が混ざります。
6. そのまま15秒程度放置した後、缶を約45秒間よく振って主剤と硬化剤を十分に混ぜてください。
7. 塗らない目立たないところで、塗る面から約20cm離して試し吹きをし、スプレー速度や下地への影響、塗き具合などを確認します。広い面積を連続して塗装していると、スプレー圧力が次第に低下していきます。冬場では容器をめるま湯で(40℃以下)少し暖めてから続けて塗装してください。塗装中も時々容器を振り中身を混ぜます。薄く均等に塗り(表面光沢が表出するくらい)乾燥は30分(23℃)ぐらいで表面が乾きますので、続いて2回目を塗って仕上げます。
8. 塗料吸い上げパイプが上にあると最後まで塗料が噴射されません。白キャップ部分を回し、パイプ位置を調節してください。

【予防策】

- 加圧容器: 使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないでください。
- 熱、火花、裸火高温体などの着火源から遠ざけてください。
- 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用してください。
- 静電気放電に対する予防装置を請ってください。
- 火花を発生しない工具を使用してください。
- 屋外または換気の良い区域でのみ使用してください。
- 取り扱い時には、飲食や喫煙をしないでください。
- 個人用の保護手袋、ゴーグル型眼鏡、保護服、防毒マスクを着用してください。
- 取り扱い後は、よく手洗いをしてください。
- 使用前に取り扱い説明書入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないでください。
- 環境への放出は避けてください。

労働安全衛生法による表示

成分:トルエン、キシレン、メタノール、エチルベンゼン



第二種有機溶劑

指針番号:126

国連番号:1950

危險

危險有害情報：

- | | | | |
|---------------|------------------|---------------|------------|
| 極めて可燃性、燃焼性 | 燃焼に傾倒 | 火傷に傾倒 | 皮膚病に傾倒 |
| 引火性の高いエソール | 遺毒付着病による疾患の恐れ | 発癌の恐れ | 皮膚癌による恐れ |
| 飲み込むと高い毒性 | 発癌の恐れ | 高血圧、熱による破裂の恐れ | 呼吸器への刺激の恐れ |
| 皮膚に接触すると有毒の恐れ | 生殖能力または胎児への影響の恐れ | 水牛牛乳に有害 | 水牛牛乳に有害 |
| 吸入すると有毒の恐れ | 眼刺激の恐れ | 水牛牛乳に有害 | 水牛牛乳に有害 |
| 皮膚刺激 | 眼刺激の恐れ | 水牛牛乳に有害 | 水牛牛乳に有害 |

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上になる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れないこと。
- ⑤ 使い切った捨てること。

高圧ガス:ジメチルエーテル/液化石油ガス

第一石油類 危險等級 II 105ml

合成樹脂塗料、陶磁器片

火 氣 嚴 禁

(問合せ先)

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社

名古屋市中区錦1-8-11 DPスクエア錦9F 〒460-0003

TEL:052-212-4551(代表)052-212-4597(営業部直通)

中日本エッジ名古屋

検索 FAX:052-203-5106

<https://www.c-nexco-hen.jp/> mail:info.yy@c-nexco-hen.jp

